

RESOBSON® BS+ (A)



DESCRIPTION

Le RESOBSON® BS+ est une mousse souple de mélamine à cellules ouvertes. Le BS+ se différentie du BS de par sa très faible émission en formaldéhyde.

Le RESOBSON® BS+ A est la dénomination du produit une fois adhésivé.


AVANTAGES

- Absorption acoustique élevée
- Bonne conductivité thermique
- Résistance à 200°C en pointe
- Excellente tenue au feu

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | Densité | EN ISO 845 | 9 kg/m³ +/-1.5 |
|--------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| | Couleur | | gris clair |
| | Plage de température | DIN EN ISO 2578 | +150°C (pointe 200°C) |
| RESOBSON BS+ | Conductivité thermique à 10°C | DIN EN 12667 | 0.0322 W/m.K |
| | Résistance à la compression | EN ISO 3386-1 | > 9 kPa |
| | Résistance à l'allongement | ISO 1798 | > 120 kPa |
| | Stabilité dimensionnelle | Sensible à l'humidit | é |
| | Composition | Acrylique sur grille polyester adapté à une large variété de supports | |
| ADHESIF | Masse surfacique | | 65 g/m² +/- 5 |
| | Tenue sur acier | AFERA 5001 | 20 N/2.5 cm |
| | Plage de température | DIN EN ISO 2578 | -30°C à +90°C |

ABSORPTION ACOUSTIQUE SELON ISO 10534-2



——BS+30 (30mm) ——BS+50 (50mm)



RESOBSON® BS+ (A)

CARACTERISTIQUES FEU

| Ferroviaire | EN 45545-2 | BS+(5 à 120) BS+5 A | R1 / HL1-HL2-HL3 R1 / HL1-HL2 |
|--------------|---------------------------------|--|----------------------------------|
| | LIV 40040-2 | BS+(10 à 120) A | R1 / HL1-HL2-HL3 |
| | DIN 5510-2 | S4 SR2 ST2 | |
| Bâtiment | NF P 92-507 | M1 (BS+ A de 5 à 60 mm) | |
| | EN 13501-1 | B-s1-d0 (BS+ de 5 à 15 mm) B-s2-d0 (BS+ de 15 à 20 mm) C-s2-d0 (BS+ de 20 à 80 mm) | |
| Aéronautique | FAR 25.853(a) appendix F part I | validé | |
| | DIN 4102-1 | B1 | |
| Autres | UL94 | V-0 et HF-1 | |
| | FMVSS 302 | 0 mm/min | |
| Autres | | | |

MISE EN ŒUVRE / ADHESIF

L'application doit s'effectuer sur un support lisse, propre et sec, exempt de poussière et de trace d'huile ou de graisse, à une température ambiante supérieure à 10°C. Le RESOBSON® BS+ A doit être marouflé fortement (2 kg/dm²).

POSSIBILITES DE LIVRAISON

Pièces découpées suivant plans Plaques équerrées ou non équerrées

STOCKAGE

Ce produit doit être stocké à l'abri des intempéries et de l'humidité, à une température inférieure à 35°C. Le produit adhésivé doit être utilisé dans les 6 mois suivant la livraison.